



## Огнезащитная краска ОЗК-45 для дерева

ТУ 2316-019-17297211-06

<i>Назначение:</i>	Огнезащита деревянных строительных конструкций и изделий из древесины
<i>Состав:</i>	Вододисперсионная композиция на основе дисперсии поливинилацетата, пигментов и целевых добавок
<i>Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°C:</i>	15
<i>Цвет:</i>	Белый
<i>Особенности:</i>	Может наноситься на ранее окрашенные поверхности
<i>Условия эксплуатации:</i>	Внутри помещений, на открытом воздухе под навесом
<i>Срок эксплуатации:</i>	Не менее 5 лет – на открытом воздухе под навесом при температурах от +60°C до -45°C
<i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>	6 мес. при температуре выше 0°C
<u><i>Основные показатели</i></u>	
<i>Показатель огнестойкости:</i>	1 группа
<i>Сертификат соответствия:</i>	С-RU.ЭО31.В.00838
<i>Толщина покрытия:</i>	Не нормируется
<i>Расход:</i>	0,3 кг/м <sup>2</sup>
<i>Фасовка:</i>	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг
<i>Способ применения:</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Краску следует наносить на готовые деревянные конструкции, не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность которых составляет не более 15%.</li><li>2. Перед нанесением необходимо тщательно перемешать краску до однородной консистенции.</li><li>3. Допустимо разбавление краски водой (не более 10%) до рабочей вязкости.</li><li>4. Нанесение краски производится в 2 слоя кистью, валиком или методом воздушного и безвоздушного распыления. Сушка каждого слоя не менее 5 часов.</li></ol>
<i>Изготовитель:</i>	<b>ООО «НПЛ-38080»</b> ИНН 7715011204
<i>Юридический адрес:</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр.20, ком.2
<i>Сайт:</i>	<b><a href="http://www.npl38080.ru">www.npl38080.ru</a></b>
<i>Телефоны для заказа:</i>	<b>(495) 940-82-14</b> <b>(964) 649-04-73</b>